



FinFlooring

## ALTRO ENSEMBLE

### PUHDISTUS JA HUOLTO

Oikealla puhdistuksella ja huollolla on ratkaiseva vaikutus käyttöiän pidentymiseen ja asennetun lattian laadun säilymiseen. Suosittelemme, että puhdistuksessa käytettävän veden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.

### EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

Likaantumista voidaan vähentää asettamalla ovimattoja rakennuksen sisäänkäynnille. Niiden pituus tulisi olla 4–6 askelta. Huomaa: Ero pinttyneen lian ja irtolian puhdistuksen välillä. Irtolika tulee puhdistaa kuivalla puhdistusmenetelmällä. Irtolika voidaan esimerkiksi harjata tai imuroida pois.

### LOPPUSIIVOUS ASENNUKSEN JÄLKEEN

Loppusiivous tulee tapahtua vasta sen jälkeen, kun asennusliima on täysin kovettunut mutta ei aikaisemmin kuin 48 tuntia asennuksesta.

Loppusiivouksen tarkoituksena on poistaa kaikki asennusvaiheen syntynyt lika.

Huomaa: Esikäsitteily ei ole välttämätöntä. Lattiaa ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen, kunhan lattian kunnosta pidetään jatkuvasti huolta ja sitä käytetään asianmukaisesti.

Poikkeuksena tästä on esikäsitteily esimerkiksi kampaamoissa, autoliikkeet jne., joissa lattia on epätavallisen kulutuksen kohteena. Näissä tapauksissa lattiaa voidaan suojata polyuretaanipinnoitteella tai muulla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella. Muista noudattaa suojausaineiden käyttöohjeita.

### KÄYTTÖÖNOTTO

#### PUHDISTUS

Kohteet, joissa on vaihdettu vain lattiapäällyste, eikä lattialla ole rakennuspölyä: Irtolika poistetaan, jonka jälkeen lattialle tehdään huolellinen peruspesu. Paras lopputulos saadaan lattianhoitokoneella käyttäen esim. punaista laikkaa. Puhdistusaineena käytetään Berner Oy:n HETI Jyty (pH 11), pesun jälkeen lattiapinta huuhdotaan huolellisesti ja kuivataan.

Uudis- ja peruskorjauskohteet, joissa lattialla on rakennuspölyä: Irtolika poistetaan, jonka jälkeen emäksinen rakennuspöly pestään pois haalealla vedellä / happamalla Berner Oy HETI Sapu Joutsen (pH 5,5). Tämän jälkeen neutralisointipesu Berner HETI Jyty (PH11), jonka jälkeen huolellinen loppuhuuhtelu ja kuivaus. Tarvittaessa hapan-emäspesupari toistetaan.



Käyttöönottopuhdistukseen suositellaan lattianhoitokonetta, ja isommissa tiloissa myös koneellista huuhtelua – tehokkain tapa. Pienehköille alueille käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä myös esim. i-mop:illa tai käsimenetelmin.

#### YLLÄPITOHOITO

Säännöllinen puhdistus tehdään neutraalilla puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen lattian tulee jäädä kuivaksi, eikä lattiapäällysteen pintaan saa jäädä puhdistusaineita. Hoitavien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella. Säännöllinen puhdistus voidaan tehdä käsimenetelmin tai yhdistelmäkoneella.

#### PERUSPUHDISTUS

Irtolika poistetaan. Lattia puhdistetaan puhdistusaineella, jonka pH on noin 11, esim. Bernerin HETI Jytyllä. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan. Peruspuhdistus voidaan tehdä joko harjalla, hankauspesimellä, lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella käyttäen esim. punaista laikkaa tai pesuharjaa.

#### TAHROJEN POISTAMIEN

Kengänpohjista syntyneet pinttyneet tahrat ja naarmut voidaan puhdistaa sopivilla tahrannoistaineilla ja tahrannoistomenetelmillä esim. Bernerin HETI Jyty tahrannoistoliuksena.

#### LUETTELO SUOSITELLUISTA PUHDISTUSAINEISTA

Käyttöönottopuhdistus: Berner Oy HETI Jyty

Ylläpitohoito: Yleispuhdistusaine, jonka pH on 8–11 esim. Berner Oy HETI

Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima tai HETI Jyty

Tahrannoisto: Berner Oy HETI Jyty tahrannoistoliuksena

Peruspuhdistus: Berner Oy HETI Jyty. Puhdistusaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan.



## TOIMENPITEET LATTIAN KUNNON JA LAADUN SÄILYTTÄMISEKSI

Tietyissä olosuhteissa on mahdollista levittää pinnoitteita Altron lattiapäällysteen pintaan. Ota kuitenkin aina yhteys päällysteen valmistajaan ennen pinnoitteen levittämistä, varmistaaksesi pinnoitteen soveltuvuus käyttötarkoitukseenne. Yksittäisissä tapauksissa pinnoitteiden käyttö voi johtaa muutoksiin tuotteen ominaisuuksissa, kuten liukuesteluokkaan, puhdistusominaisuuksiin ja kiiltoasteeseen.

Jos tehtaalla asetetussa pinnoitteessa näkyy merkkejä kulumisesta (esim. mikronaarmuja), pinnoitteen palauttamiseksi ja lattian laadun säilyttämiseksi lattia voidaan käsitellä sopivalla pinnoitteella.

## YLEISTÄ

FinFlooring Oy:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapäällysteitä.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

## SIIVOUSNEUVONTA

FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584, [asiakaspalvelu@finflooring.fi](mailto:asiakaspalvelu@finflooring.fi), tai oman alueesi myyntiedustaja.

Lisätietoja puhdistusaineista [HETI puhdistus- ja hoitotuotteet ammattilaisille | HETI-tuotteet \(hetipro.fi\)](#) Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai [medlab.tilaukset@berner.fi](mailto:medlab.tilaukset@berner.fi)