



FinFlooring

Altro Xpresslay™

Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---|
| Tuotekuvaus | Altro Xpresslay on M1-luokiteltu irtoasennettava turvalattia, joka on suunniteltu erityisesti kovan kulutuksen alueille. Matto kiinnitetään erikoismattoteipillä, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta ilman odotusaikoja. Liimattomuuden ansiosta matto on 100 % kierrätettävissä, koska sen pohjaan ei jää liimoja eikä tasoitteita. Liimattoman asennuksen ja maton pohjarakenteen ansiosta lattiarakenne säilyy hengittävänä mahdollistaen aluslattian turvallisen kuivumisen. Tuote voidaan tarvittaessa asentaa myös useimpien olemassa olevien lattiapäällysteiden päälle, kunhan alusta on joustamaton ja tasainen. |
| Käyttöalueet | Tuotteen tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. sisäntuloaulat, yhdyskäytävät, koulujen teknisen työn tilat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen tulee olla kovaa kulutusta kestävä ja liukastumista estävä. |

| Nimi | Standardi | Symboli | Testitulokset |
|--------------------------|---|---------|--|
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845 | | Turvalattia |
| Käyttöluokka | EN ISO 10874 | | 34, 43 |
| Rullan mitat | EN ISO 24341 | | 2m x 20m = 40m ² |
| Kokonaispaksuus | EN ISO 24346 | | 2,2 mm |
| Kulutuskerroksen paksuus | EN ISO 24340 | | 0,8 mm |
| Paino | EN ISO 23997 | | 2,6 kg/m ² |
| Kulutuskestävyys | EN 13845 Osa D | | ≤ 10 % / 50 000 kierrosta |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 | | ≤ 0,10 mm |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 | | ≤ 0,40 % |
| Joustavuus | EN ISO 24344 | | Hyväksytty |
| Liukuestoluokka | EN 16165 EN 13893 PTV, TRRL, EN 13845 | | R10 ≥ 0,30/DS ≥ 36, ESf |
| Kemikaalikestävyys | EN ISO 26987 | | Hyvä |
| Valonkestävyys | EN ISO 105-B02 | | ≥ 6 |
| Paloluokka | EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1 | | ≥ 8 kW/m ² Hyväksytty B _{fl-s1} |
| Tuolinpyöränkestävyys | ISO 4918 | | Hyväksytty, tyyppi W |
| Askeläänenvaimennus | EN ISO 140-8 | | n. 7 dB |
| Lattialämmitys | EN 12524 | | Soveltuu |
| Resistanssi | EN 1815 | | ≤ 2 kV antistaattinen |
| VOC emissioluokitus | CDPH 1350 / Floorscore | | Hyväksytty |
| Emissioluokitus | M1 | | Hyväksytty |
| Ftalaattivapaa | | | Kyllä - Altro tuotteiden valmistamisessa käytetään ortofalaattivapaita pehmitinaineita |

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584