



FinFlooring

POLYFLOR KUMILATTIAT

Noppe Stud Tile

KUMILATTIAT ovat julkisiin tiloihin tarkoitettuja lattiapäällysteitä, jotka kestävät erittäin hyvin mekaanista rasitusta. Kumin tyypillisiä ominaisuuksia ovat joustavuus, äänenvaimennuskyky ja hyvä pito jalan alla

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 48 h asennuksen jälkeen, jolloin liima on kauttaaltaan kuivunut.

Irtolika poistetaan moppaamalla tai imuroimalla, jonka jälkeen lattialle levitetään pesuaineliuos (pH 11; Berner Oy HETI Särmä, Huom. laimennus niin, että pH n. 11). Työstä lattia, mikäli mahdollista, lattianhoitokoneella, jonka kierrosnopeus on 150–175 r/min käyttäen punaista laikkaa. Anna aineen vaikuttaa noin 10min, jonka aikana lattia ei saa päästä kuivumaan. Kuivaa lattia yhdistelmäkoneella (tai vedenimurilla/lattiakuivaimella). Huuhtelee lattia huolellisesti vedellä, märkäpyyhinnällä tai yhdistelmäkoneella (voi vaatia 1–3 huuhtelua), jonka jälkeen huolellinen kuivaus.

Puhdistuksen jälkeen lattia voidaan haluttaessa vahata kumilattialle soveltuvalla vahalla esim. Bernerin HETI Matta, HETI Heleä tai HETI Hohtava vahalla. Vahaus aina kuivalle lattialle, vahavalmistajan ohjeen mukaan.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkoneetta (punainen laikka). Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali tai heikosti emäksinen aine, esim. Bernerin HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuoksuva, HETI Tuima. Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin soveltuu HETI Jyty, HETI Moniteho Joutsen (hoitavaan, pesevään puhdistukseen). Peruspuhdistus tulee tehdä viimeistään, kun lika alkaa pinttyä lattiapintaan.



PERUSPUHDISTUS

Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella käyttäen punaista laikkaa ja aineena esim. Bernerin HETI Särnä Huom! laimennus niin, että pH n. 11 tai Heti Jyty. Vahanpoistossa käytetään emäksistä vahanpoistoainetta (esim. Berner Oy HETI Herkkä pH 10) ja haaleaa vettä. Pesuaineliuos ja vanha vaha poistetaan ja lattia huuhdotaan tai pyyhitään kostealla huolellisesti. Tarvittaessa vahanpoistokäsittely uusitaan, kunnes lattia on täysin puhdas. Puhtaalle kuivalle lattialle levitetään yksi tai kaksi kerrosta kumilattioille soveltuvaa vahaa.

HUOM! Kumilattian pinnalle ei saa käyttää yli pH 11 puhdistusainetta. Etenkin vaaleat värit voivat kellastua liian emäksisen puhdistusaineen vaikutuksesta.

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahrannoistainneilla, esim. HETI Jyty tahrannoistoliuoksella. Polyflor lattiapäällysteet kestävät hyvin mietoja emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.

YLEISTÄ

FinFlooring Oy:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen hoito on tehokkain tapa hoitaa julkilapäällysteitä.

SIIVOUSNEUVONTA

FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584, asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja.

Lisätietoja puhdistusaineista HETI puhdistus- ja hoitotuotteet ammattilaisille | HETI-tuotteet (hetipro.fi) Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner.fi