



FinFlooring

POLYFLOR ESD MUOVIMATOT

Palettone SD, Finesse SD, Polyflor SD

POLYFLOR ESD -päällysteet on tarkoitettu staattiselta sähköltä suojattuihin ns. EPA-tiloihin.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Irtolika poistetaan, jonka jälkeen tarvittaessa emäksinen rakennuspöly pestään pois haalealla vedellä / happamalla Berner Oy HETI Sapu Joutsen (pH 5,5). Peruspuhdistusaineena ja/tai hapanpesun jälkeiseen neutralointiin käytetään heikosti emäksistä tai emäksistä puhdistusainetta, esim. Berner Oy:n HETI Tuima (pH 9,5) tai HETI Jyty (pH 11). Tarvittaessa happamalla / emäksisellä pesupari toistetaan. Loppuhuuhdeltu tehdään useaan kertaan.

Käyttöönottopuhdistukseen suositellaan lattianhoitokonetta – tehokkain tapa. Pienehköille alueille käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä myös yhdistelmäkoneella ja käsimenetelmiä.

Puhdas lattiapinta viimeistellään kuivakiillotuksella, etenkin silloin, kun tilaa hoidetaan pääasiallisesti käsimenetelmin.

Kuivakiillotuksen menetelmä on kone- ja laikkakohtaista, joten kokeile ensin vähämerkityksellisellä alueella.

Hyvä mattapintainen lopputulos voidaan saavuttaa jo hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, kun koneessa on riittävästi painoa n. 45–50 kg, ja punaisella laikalla. Enemmän kiiltoa halutessa käytetään nopeakierroksisempaa konetta, ja pehmeämpää laikkaa.

Kuivakiillotuksessa lattia tulee lämmitä, mutta ei pölytä.

Laikan pitää olla uusi ja puhdas, eikä jatkossakaan tule SD lattiaa päällä käyttää muuta kuin SD päällysteellä käytettyä laikkaa.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko nihkeä/kosteapyyhintää tai yhdistelmäkoneetta (punainen tai oranssivihreä laikka tai pehmeä pesuharja). Puhdistusaineeksi soveltuu heikosti emäksinen aine, esim. HETI Tuima. Pinttyneisiin ja likaantuviin pintoihin soveltuu myös HETI Jyty. Peruspuhdistus tulee tehdä viimeistään, kun lika alkaa pinttyä lattiapintaan.

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahrannoistoliuoksella, esim. HETI Jyty tahrannoistoliuoksella. Polyflor ESD-matot kestävät hyvin



mietoja emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.

PERUSPUHDISTUS

Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella käyttäen punaista tai oranssivihreää laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii esim. HETI Tuima (pH 9,5) tai HETI Jyty (pH noin 9–11). Peruspuhdistuksen jälkeen lattia voidaan tarvittaessa kuivakiillottaa. kts. kiillotusohje kohdasta käyttöönottopuhdistus.

Mikäli lattian kiiltoa halutaan hieman lisätä, kuivakiillotuksen lisänä voi käyttää esim. Bernerin hoitavaa HETI Moniteho Joutsenta.

VAHAUS

Normaalitilanteessa SD-lattioita ei vahata. Mikäli tilat ovat voimakkaasti likaantuvia tai alueita, joihin tulee pinttyvää likaa, eikä lattiaa pystytä koneellisesti päivittäin hoitamaan, voidaan SD-lattia myös vahata. Käytä aina ESD-muovimatolle soveltuvaa vahaa (tarkista pesuainetoimittajalta tuotteen soveltuvuus). Esim. Bernerin vahoista soveltuu HETI Matta yhtenä kerroksena, tai Taski Jontec ESD F2K (kiiltävä) vahalla kahteen kertaan. Vahauksen jälkeinen hoito vahavalmistajan ohjeen mukaan.

Vahaus tehdään aina huolellisesti pestylle puhtaalle lattialle vahatoimittajan ohjeen mukaan. Mikäli vahakerros kulumisen tai muun seurauksena hankauksen seurauksen pinnalta häviää, tulee vanha vahakerros poistaa kokonaisuudessaan, ennen uudelleen vahausta.

YLEISTÄ

FinFlooring Oy:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapäällysteitä.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

SIIVOUSNEUVONTA

FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584, asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja.

Lisätietoja puhdistusaineista HETI puhdistus- ja hoitotuotteet ammattilaisille | HETI-tuotteet (hetipro.fi) Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner.fi