



FinFlooring

## Polyflor Secura PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Secura PUR muovimatto, joka tarjoaa vahvistetun PUR-pinnoitteen lisäksi erinomaisen äänenvaimennuksen. Tämä monikäyttöinen lattiapäällyste soveltuu sekä kotikäyttöön että julkisiin tiloihin. Kivikuoisien lisäksi sarjan puukuovioisilla versioilla pystytään luomaan kodinomaista tunnelmaa.
Käyttöalueet	Secura PUR on suunniteltu kotikäyttöön ja kevyeen julkitilakäyttöön. Tiloihin, joissa lattiapäällysteen halutaan olevan helppohoitoinen ja ääntä vaimentava, esim. hoivakotien asiakashuoneet. Ei suositella konttorituolin alle ilman erillistä mattosuojaakaan eikä kovalle kulutukselle alttiisiin tiloihin.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Akustoiva julkisen tilan lattia
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	3,0 mm
Kulutuseroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,35 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	1780 g/m <sup>2</sup>
Pinta		PUR
Rullan mitat		4m x 20-25m = 80-100m <sup>2</sup> 3m x 20-25m = 60-75m <sup>2</sup> 2m x 20-25m = 40-50m <sup>2</sup>
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Kulutuskestävyys	EN 651	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	Bi-s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %
Joustavuus	ISO 24344 (EN 435)	(Metodi A) Hyväksytty 20mm ø
Lämpöresistanssi	ISO 12667	0,0525 m <sup>2</sup> K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C)
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	19dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittäminen)