



FinFlooring

Polyflor Silentflor PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Koe tyylikkäämpi ja hiljaisempi sisustus tämän innovatiivisen kalvopintaisen maton avulla, joka on tehty designlattiatekniikalla. Maton pinnassa on kirkas PVC-kalvo ja digikuvattu filmi, joka tuo visuaalista ilmettä. Lattia on helppohoitoinen ja vahavapaa koko elinkaarensa ajan.
Käyttöalueet	Silentflor PUR on suunniteltu päiväkoteihin, palvelutaloihin, sekä moderneihin toimistohuoneisiin. Paikkoihin joissa halutaan ehkäistä lattiasta johtuvaa taustahälyä, sekä vaimentaa lattiasta rakennuksen runkoon siirtyvää resonointia.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Akustoiva julkisen tilan lattia
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	3,7 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,65 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2550 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat		2m x 20m = 40m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 42
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskkestävyys	EN 651	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %
Joustavuus	ISO 24344 (EN 435)	(Metodi A) Hyväksytty 20mm ø
Lämpöresistanssi	ISO 12667	0,0525 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C)
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	19dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584